

# CUTEK<sup>®</sup> WOOD STRIPPER

DÉCAPANT PROFESSIONNEL D'ENDUITS DE SURFACE POUR LE BOIS



## BÉNÉFICE

- **Décapant pour le bois puissant** – Enlève les enduits vieillis des surfaces de bois, de métal, de brique et de maçonnerie.
- **Solution de rechange judicieuse** – N'utilise aucun produit chimique dangereux comme le chlorure de méthylène ou le NMP.
- **Sécuritaire et convivial** – Sûr à utiliser dans vos projets de bricolage (aucune expérience professionnelle nécessaire).

## UTILISATIONS

CUTEK<sup>®</sup> Wood Stripper (auparavant CUTEK<sup>®</sup> CD33 Naked) est un décapant à peinture et enduit de surface puissant et simple à utiliser. CUTEK<sup>®</sup> Wood Stripper se prête bien aux projets de rénovation de bricoleur; aucune expérience professionnelle n'est requise pour son utilisation.

CUTEK<sup>®</sup> Wood Stripper convient pour enlever les couches multiples des enduits pour le bois les plus courants tels que peinture au latex, teinture, vernis, huile de lin, acrylique et autres enduits filmogènes. C'est un produit également efficace pour enlever les enduits des surfaces en métal, en brique et en maçonnerie.

Puissant mais sécuritaire, CUTEK<sup>®</sup> Wood Stripper est la solution de rechange judicieuse aux décapants traditionnels qui utilisent des produits chimiques dangereux (tels que chlorure de méthylène, NMP, etc.).

## FICHE TECHNIQUE

### PROPRIÉTÉS TYPES ET DONNÉES CONCERNANT L'APPLICATION

CLASSIFICATION	Décapant à peinture
COMPOSANTS	Un (1)
POINT D'ÉCLAIR	> 100 °C (212 °F)
pH	8 tel que fourni
SOLVANT	Ne pas éclaircir au solvant.
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	3,78 L (1 gal US)

### COUVERTURE

Le taux d'épandage est d'environ 3 m<sup>2</sup>/L (120 pi<sup>2</sup>/gal US).

Remarque : Ce taux peut varier considérablement selon le type et l'épaisseur de la peinture ou de l'enduit pour le bois à décapier.

# CUTEK® WOOD STRIPPER



## GUIDE POUR LA PRÉPARATION ET LA PROTECTION

Les présentes indications sont censées être utilisées comme des lignes directrices seulement et non comme un devis technique. Communiquez avec CUTEK® pour discuter des exigences associées à votre projet spécifique.

ÉTAT DU BOIS/ EFFET RECHERCHÉ	SITUATION	PRÉPARATION	PROTECTION	AJOUTER CUTEK® COLOURTONE? (O/N)
<b>BOIS VIEILLI -</b> Ayant déjà été recouvert d'un enduit filmogène Conserver l'apparence fraîchement huilée du bois, ou en altérer la couleur.	Extérieure	Enlever le vieil enduit à l'aide du décapant CUTEK® Wood Stripper, puis nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver.	Appliquer deux (2) couches de CUTEK® Extreme	O
<b>BOIS VIEILLI -</b> Ayant déjà été recouvert d'un enduit filmogène Stabiliser et laisser s'éclaircir/griser naturellement.	Extérieure	Enlever le vieil enduit à l'aide du décapant CUTEK® Wood Stripper, puis nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver.	Appliquer deux (2) couches de CUTEK® Extreme	N

## MODE D'EMPLOI

### APPLICATION

#### MISES EN GARDE AU SUJET DE L'APPLICATION

**Avant de commencer :** Notez les dangers et les mises en garde sur le site Web de CUTEK® et l'étiquette du contenant, et veillez à utiliser l'équipement de sécurité approprié tel que détaillé dans la fiche signalétique (FS) du produit.

Il est également important de garder à l'esprit le potentiel de dérive due au vent lors du rinçage dans les aires où il y a circulation automobile ou piétonnière. Rincer à grande eau équipement, végétation, allées, béton, asphalte et autres surfaces adjacentes avant et après le contact avec le produit.

Une liste complète des mises en garde au sujet de l'application est disponible sur notre site Web, à l'adresse [www.cutekstain.com](http://www.cutekstain.com), ou auprès du service à la clientèle, en composant le numéro 1-844-442-8835,

NE PAS AVALER LE PRODUIT.

Le décapant pour le bois CUTEK® Wood Stripper rendra les surfaces glissantes : NE PAS marcher sur la surface tant que CUTEK® Wood Stripper n'a pas été enlevé de celle-ci.

Laisser le chantier exempt de toutes quantités résiduelles de décapant CUTEK® Wood Stripper. Ne jamais laisser traîner des contenants ou du matériel ayant servi, et étiqueter de façon appropriée tout contenant de produit résiduel pour élimination.

# CUTEK® WOOD STRIPPER



## PROCESSUS D'APPLICATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Appliquez CUTEK® Wood Stripper uniformément à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un tampon à peindre sur le bois sec, en le faisant pénétrer jusque dans le grain. Le temps de réaction est d'environ 30 à 60 minutes. Gardez la zone humide et le produit activé en appliquant plus de CUTEK® Wood Stripper ou en remuant le produit sur la zone d'application avec le pinceau ou le rouleau pour la durée prévue selon le test préalable.

Testez la surface périodiquement à l'aide d'un grattoir à peinture pour déterminer à quel moment le vieil enduit se décolle de la surface : c'est à ce moment que celle-ci est prête pour le rinçage. Nous recommandons d'essayer de décapier au début une superficie de seulement 1 m<sup>2</sup> (≈10 pi<sup>2</sup>) pour parfaire votre technique.

Lorsque CUTEK® Wood Stripper a détaché l'enduit à enlever, rincez à fond à l'aide d'une laveuse à pression réglée à environ 50 bars (750 lb/po<sup>2</sup>) avec jet en éventail.

LE RINÇAGE AU TUYAU D'ARROSAGE N'EST PAS SUFFISANT!

FAITES ATTENTION de ne pas récurer le bois au point de faire ressortir ses fibres. Ajustez votre processus de nettoyage en réduisant la pression ou votre distance de travail par rapport au bois. N'utilisez JAMAIS de turbojet sur le bois.

Nettoyez à partir du point le plus bas, puis continuez méthodiquement vers le haut en effectuant de longues passes uniformes dans le sens du grain. Si vous nettoyez d'abord à partir du point le plus haut, le produit en dessous peut devenir collant et difficile à enlever.

Après avoir décapé le bois, nettoyez-le avec CUTEK® Wood Reviver pour le débarrasser de tout résidu de décapant CUTEK® Wood Stripper et rajeunir le substrat.

Certains types de surfaces de bois sont susceptibles de laisser un effet de fil pelucheux après le décapage. En pareil cas, un ponçage ou un récurage avec un tampon de préparation de surface de type polyvalent pourrait être nécessaire pour rendre le bois lisse.

**Nettoyage :** Le matériel d'application peut être nettoyé avec CUTEK® Quickclean ou au savon/détergent et eau. Éliminez l'eau de lavage ainsi que les contenants vides/contenus excédentaires en conformité avec les règlements locaux.

## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Le décapant pour le bois CUTEK® Wood Stripper **est un décapant à peinture et à enduit de surface performant et simple à utiliser**. Il convient bien pour débarrasser les surfaces des couches multiples d'enduits pour le bois les plus couramment employés tels que peintures au latex, teintures, vernis, huiles de lin/naturelles, enduits à base d'acrylique et autres enduits filmogènes. Également efficace pour enlever les enduits des surfaces métalliques, de brique et de maçonnerie. Puissant mais sécuritaire, c'est la solution de rechange judicieuse aux décapants traditionnels qui utilisent des produits chimiques dangereux (comme le chlorure de méthylène, le N-méthyl-pyrrolidine [NMP], etc.).

Il est important que l'utilisateur détermine si CUTEK® Wood Stripper convient à l'application prévue. Testez TOUJOURS le produit sur une petite zone d'essai. Les enduits à décapier pouvant varier considérablement, ce test vous permettra d'estimer avec précision le temps de travail et la quantité de CUTEK® Wood Stripper qui seront nécessaires à la réalisation de votre projet. Ce test vous permettra également de parfaire la technique qui sera la plus efficace dans votre situation.

**Remarque :** Il est possible qu'il soit nécessaire d'appliquer CUTEK® Wood Stripper plus qu'une seule fois dans le cas des peintures épaisses ou des enduits filmogènes ayant plusieurs couches.

# CUTEK<sup>®</sup> WOOD STRIPPER



## ENTREPOSAGE ET SÉCURITÉ

<b>SÉCURITÉ</b>	Lire la fiche signalétique (FS) et toutes les mises en garde qui apparaissent sur les étiquettes des contenants.
<b>ENTREPOSAGE</b>	Ce produit N'est PAS classifié comme une matière dangereuse aux fins de transport ou d'entreposage au Canada (ou aux États-Unis). Entreposer dans un lieu bien ventilé, pourvu d'une digue de rétention, couvert et à distance de toute source de chaleur. Garder les contenants fermés en tout temps.
<b>MANUTENTION</b>	Comme avec tout produit chimique, éviter toute ingestion, inhalation ou mise en contact du produit avec les yeux et la peau en observant de bonnes pratiques professionnelles. Un dispositif de protection des yeux approuvé selon la norme CAN/CSA Z94,3-15 ainsi que des gants en caoutchouc imperméables devraient être portés aux endroits où il y a risque d'éclaboussures jusque dans les yeux ou sur la peau. Toujours se laver les mains avant de fumer, de manger, de boire ou d'utiliser les toilettes.
<b>UTILISATION</b>	N'utiliser qu'avec une bonne ventilation, et éviter d'inhaler les embruns et vapeurs de pulvérisation. S'il y a risque d'inhalation d'embruns de pulvérisation, porter un respirateur combiné contre les vapeurs organiques/matières particulaires.
<b>INFLAMMABILITÉ</b>	Ce produit est un combustible liquide. La combustion est susceptible d'émettre des vapeurs toxiques.

## DÉTENTEUR DE LICENCE CANADIEN

**Deck Source Inc.**  
22 Winstar Rd  
Oro-Medonte, ON, L0L 2L0

**Contact:**  
1-844-442-8835

Les données qui sont présentées dans ce document ainsi que l'ensemble des conseils, des recommandations, des renseignements, de l'assistance ou du service que fournit CUTEK<sup>®</sup> en lien avec les marchandises qu'elle fabrique ou avec leur utilisation et leur application sont communiqués de bonne foi et, de l'avis de CUTEK<sup>®</sup>, sont à la fois adéquats et fiables. Cependant, aucun conseil, recommandation, information, assistance ni service fourni par CUTEK<sup>®</sup> n'exonère l'utilisateur de vérifier attentivement toutes les fournitures immédiatement sur réception. Nous nous réservons le droit de modifier les constantes des produits à la lumière des progrès de la technique et des nouveaux développements. Les recommandations qui sont formulées dans le présent document devraient être vérifiées au moyen d'essais préalables en raison des conditions en cours de traitement sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle, tout particulièrement dans les cas où les matières premières d'autres entreprises se trouvent également utilisées. L'information que nous fournissons n'exonère pas l'utilisateur de déterminer lui-même l'adéquation du produit à l'usage qu'il entend en faire. Les recommandations aux fins de l'utilisation ne constituent pas une garantie, ni explicite ni implicite, quant à l'adaptation ou à l'adéquation du produit à toute fin particulière.